

Сертифікат якості продукту

Продукція	Порошкова фарба на основі поліефірних смол
Виробник	Pulverit Polska Sp.z o.o. (Польща), ul. Strefowa 16 43-100 Tychy
Назва	Серія 59, RAL 8017
Код товару	5920/0658
Вид поверхні	Гладкий глянець
Метод нанесення	електростатичний (CORONA), трибостатичний (TRIBO)
Ступінь блиску (ISO 2813, 60°)	
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕННЯ / температура деталі	15 хвилин / 200 °C
Упаковка	Картонні упаковки по 25 кг
Густина ISO 8130-2	1,3 – 1,7 г/см ³
Умови зберігання	Термін зберігання 12 місяців при температурі від 5 до 30 °C

	Назва тесту	Метод тестування	Результати
Механічні властивості фарби <i>при товщині покриття</i> <i>50/60 мкм</i>	Адгезія за методом сітчатих надрізів	ISO 2409	0
	Твердість за Бухгольцем	ISO 2815	90 – 100
	Твердість, що визначається олівцем	ASTM D3363	H – 2H
	Еластичність за Еріксоном	ISO 1520	8 мм
	Згинання по циліндру	ISO 1519	Без змін
	Прямий удар	ISO 6272	50 кг на см
	Назва тесту	Метод тестування	Результати
Хімічна стійкість	Стійкість до соляного туману	ISO 9227 – 1000 г	Без змін
	Тест тропіканки	ISO 6270 – 1000 г	Без змін
	Пришвидшена корозія Кестерніха	ISO 33231 (SO ₂ x 24 цикли)	Без змін
	Тест на пришвидшене старіння	200 г ультрафіолету, температура 60 °C	50 % втрата блиску

Не стійкий до дії кетонів та хлорованих розчинників