



ALUCOATTM
POWDER COATINGS

Сертифікат якості продукту

Продукція	Порошкова фарба на основі поліефірних смол	
Назва	RAL 6005	
Код товару	P/HORAL6005-OU-180T	
Вид поверхні	Гладка глянцева	
Метод нанесення	трібостатичний	
Ступінь блиску 60° ASTM D523-89	91%	
Температура спікання	10 хвилин / 180 °C	
Упаковка	Картонні упаковки по 20 кг	
Умови зберігання	Термін зберігання 12 місяців при температурі від 5 до 30 °C	
Зовнішній вигляд фарби	Рівномірний колір без включень	так
Зовнішній вигляд покриття	гладке	так
Колір (візуально)	рівномірний	відповідний
Блиск 60° ASTM D523-89	90-98%	91%
Адгезія ASTM D3359-02	0-1 рівень	1 рівень
Твердість ASTM D3363-00	>=H (без подряпин)	2H
Згинання по циліндру ASTM D522-93A	R=3 мм	R=2 мм
Прямий удар ASTM D2794-93	50 кг/см	пройшов

Підготував: лабораторія

Дата:

Підпис

відповідальної

особи:

Номер формуляру:

Дата змін

ALUCOAT 001

23.06.2011

Ця специфікація перевірена лабораторією з контролю якості перед поставкою. Проте це не звільняє покупця від проведення власного огляду отриманого товару. Ці дані є контрольними випробуваннями і не гарантують придатність товару до використання з певною метою.